

## Weber KOMBI GRUND



### Popis produktu

KOMBI GRUND je penetrační nátěr pro systémy Weber.

RIKOMBİ GRUND je vodou ředitelná, žlutě zbarvená disperze z umělé pryskyřice odolná vůči zmýdelnění.

### Oblast použití

Přípravek KOMBI GRUND zamezuje u savých podkladů pod omítkou rychlé dehydrataci ze sádrových omítek a přípravné sádry a tím zajišťuje běžný průběh zpracování. Zamezuje se příznakům vypálení.

Na sádrových omítkách Weber se vyrovnává rozdílná savost. Plochy ošetřené přípravkem KOMBI GRUND jsou vhodné pro nátěry, tapety a povrchovou úpravu umělou pryskyřicí v interiéru. Na dostatečně upraveném podkladu lze tapety odlepovat vodou bez poškození podkladu.

### Vlastnosti podkladu

Podklad musí být čistý, suchý, savý, nezmrzlý a nesmí se na něm vyskytovat separační prostředky.

### Zpracování

Přípravek KOMBI GRUND se ředí podle savosti v poměru 1:2 až 1:5 vodou (vyšší savost = nižší poměr ředění). U penetračního nátěru sádrových omítek Weber je nutno zředit přípravek KOMBI GRUND v poměru 1:2 až 1:3. KOMBI GRUND se aplikuje v rovnoměrné vrstvě štětkou, štětcem, válečkem z ovčí kůže nebo vhodným rozprašovacím přístrojem. Přitom je třeba dbát na to, aby se základní nátěr zcela vsákl a aby na povrchu nezůstala lesklá vrstva.

Základní nátěr musí být před další úpravou povrchu důkladně proschlý (cca 24 hod.). Vlhký základní nátěr snižuje účinnost přípravku.

Nezpracovávejte přípravek KOMBI GRUND při teplotách nižších než + 5 °C.

### Ukončení práce

Po použití přípravku KOMBI GRUND je třeba nástroje a přístroje okamžitě vyčistit vodou. Zatvrdlý přípravek KOMBI GRUND lze odstraňovat pouze mechanicky.

### Údaje k výrobku

<b>Velikosti obalů</b>	Vědro 12 kg
<b>Vydatnost</b>	12 kg = 80 m <sup>2</sup>
<b>Spotřeba</b>	cca 150 g/m <sup>2</sup>
<b>Doba schnutí</b>	cca 24 hod, podle povětrnostních podmínek
<b>Skladování:</b> Skladujte v suchu. Přípravek je možné skladovat minimálně 24 měsíců. Otevřené obaly uzavřete a obsah spotřebujte do 3 měsíců.	

V případě dalších informací se obračejte na:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
Radiová 3  
Praha 10  
T.272701137  
www.weber-terranova.cz  
info@weber-terranova.cz

Ruční / strojní zpracování



Zpracování

cca 150 g/m<sup>2</sup>



Spotřeba materiálu

Informace v tomto letáku se zakládají na našich aktuálních znalostech a zkušenostech. Zpracovatel není z důvodu velkého množství případných vlivů při zpracování a používání našich výrobků zproštěn od vlastních testů a zkoušek a tyto informace je nutno považovat pouze za všeobecné směrnice. Z tohoto nelze odvozovat právně závazný příslib určitých vlastností nebo způsobilosti u konkrétního použití. Zpracovatel musí vždy na vlastní odpovědnost dodržovat případná ochranná práva a platné zákony a předpisy. Veškeré informace jsou poskytnuty podle nejlepšího vědomí a svědomí, lze u nich však provádět změny.