

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

C5-M
ISO 12944



NOXYDE®



Unikátní vodou-ředitelný nátěr pro maximální antikorozi ochranu.

- Dokonalá ochrana proti korozi, a to i v náročných podmínkách (třída C5-M)
- 200% elastický nátěr odolný trhlinám a delaminaci
- Vynikající pokrytí matic, šroubů a svarů
- Jednoduchá aplikace šetří čas i náklady na práci
- Základní a vrchní nátěr v jednom kroku

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

POPIS

Jednosložkový, vodou-ředitelný, elastický nátěr s nepřekonatelnou ochranou proti korozi, >15 let v nejvyšší třídě korozi C5-M podle normy ISO 12944.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

1. Na železo, ocel, speciální slitiny, pozinkované a metalizované železo a ocel, hliník, měď, zinek, olovo atd. Jako prevence proti korozi nebo hydroizolaci.
2. Zředěný 25% vodou jako adhezni základní nátěr na mírně nebo neporézní substráty, jako jsou sklo, hladké cihly a beton, keramika, dlaždice apod.

TECHNICKÁ DATA

Hustota:	1,2 - 1,3
Lesk:	Satén
Lesk při 60°:	20%
Korozní třída:	C5 M (>15 let) velmi vysoká ochrana
Sušina objemově:	55 % ± 3 %
Sušina váhově:	62 % ± 3 %

SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotek:	1,5 hodin
K manipulaci:	3 hodiny
Pro přelakování:	24 hodin
Plně vytvrzeno:	2 týdny

DOPORUČENÁ TLOUŠTKA MOKRÉHO FILMU

320 µm

DOPORUČENÁ TLOUŠTKA SUCHÉHO FILMU

175 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

Štětce/váleček: 200 - 300 g/m²/vrstva. Airless: 300 - 500 g/m²/vrstva. Celková spotřeba pro optimální ochranu proti korozi (C5): 800 g/m² = 350 µm vrstva suchého filmu.

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte mastnotu, olej a všechny ostatní povrchové nečistoty odmašťovačem nebo vysokotlakým čištěním (max. 200 barů páry) v kombinaci s vhodnými čistícími prostředky. Podklad musí být bez prachu a bez uvolňující se koroze. Tryskání (Sa2, St2) nebo vysokotlakým vodním tryskáním (minimálně 600 barů). Po tryskání musí být podklad bezprašný. Na nových pozinkovaných površích, novém zinku, hliníku, nerezové oceli se nejdříve aplikuje Pegalink. Na železných podkladech použijte Noxyde jako první vrstvu v červené nebo šedé barvě. Ve všech případech použijte kontrastní barvy Noxyde pro následující vrstvy.

NÁVOD K POUŽITÍ

Aby byla zajištěna homogenita, měly by se používaný materiál před použitím důkladně promíchat.

PODMÍNKY APLIKACE

Teplota mezi 8 a 55°C / Vzdušná vlhkost max. 80% R.H.
Teplota podkladu musí být minimálně 5°C nad rosným bodem.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Neředěný jako preventivní nátěr. Zředěný přibližně 25% objemově vodou jako adhezni nátěr (spotřeba cca 100 g/m²).

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Neředěný jako preventivní nátěr. Zředěný přibližně 25% objemově vodou jako adhezni nátěr (spotřeba cca 100 g/m²).

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS

Neředěné. Tryska: 13 - 17 / Tlak: min. 170 barů. Tryska a tlak se mohou lišit v závislosti na druhu podkladu, vybavení a zkušenostech s aplikací produktu.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Voda

POZNÁMKY

Při použití v interiérech dbejte na dostatečné větrání. Při zastavení práce úplně ponořte štětec nebo stříkací pistoli do vody. Produkt je možno převrstvit po 24 hodinách sebou samým, nátěrem PRT, alkydovou barvou ve vysokém lesku nebo akrylátovou disperzní barvou.

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC hodnota:	15 g/l
VOC směsi k aplikaci:	15 g/l
VOC kategorie:	A/i
VOC limit:	140 g/l
Určení:	Exterior
Bod vzplanutí:	Nehořlavý

Bezpečnostní pokyny: Čtěte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

4 roky od data výroby v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány na suchých a dobře větráných místech, při teplotách mezi 5°C a 35°C, které nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření.

Datum vytvoření: 26/06/2018

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu