

barevný spárovací flexibilní tmel



definice výrobku

Prášková hmotu na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad.

barevné odstíny

Vyrábí se v 16 barevných odstínech viz vzorkovník.

všeobecné požadavky pro podklad

Lepicí tmel musí být dostatečně vytvrzený (min. 24 hod.). Sít spár vysušit a odstranit materiály, které snižují přilnavost (prach, olej, tuky, zbytky tmelu apod.). Aby byl dosažen rovnoměrný průřez, je nutné spáry vyškrábat. Dodržovat příslušné směrnice, normy a poučení výrobců podkladních a obkladových materiálů.

vzorník barev pro spárovací tmel

	01 milk
	27 crystal
	29 marbel grey
	34 black
	03 sand
	17 nut/bahama
	13 caramel
	33 terracotta
	32 mocca
	16 choco
	25 ocean
	35 azur
	22 mint
	36 green
	12 rosa
	05 banana

podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.



popis zpracování

Weber.color comfort rozmíchat s čistou vodou bez vzniku hrudek. Na záměs se použije 6 l na 20 kg, nebo 1,5 l na 5 kg balení nebo 0,6 l na 2 kg balení. Nanášet gumovou stěrkou nebo mechovým gumovým hladítkem. Po dostatečném natažení tmelu do spáry vyčistit vlhkou houbou. Po vyschnutí spárovacího tmelu odstranit zbytky tmelu na spárované ploše čistou vodou a vlhkou houbou.

Namíchané množství je nutno zpracovat do 90 minut od namíchání.

Provozní schopnost zaspárovaných ploch je asi po 24 hod.



nářadí

Nádoba PE, míchací zařízení, gumová stěrka, mechové gumové hladítko.



čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.



QR-kód odkazuje na produktovou stránku výrobku na našem webu



! Nejdůležitější vlastnosti

- lehce zpracovatelný spárovací tmel
- šířka spáry 1–6 mm
- protiplísňový
- efekt drop-in
- třída CG2 W
- k povrchové úpravě spár na obkladech a dlažbě
- pro interiér i exteriér
- pochůznost min. po 24 hodinách

aplikace



Gumovým hladítkem se rozmíchaný tmel nanese na celou plochu obkladu a zatlačí se do spár.



Po zavadnutí se obklad očistí vlhkou houbou. Po hrubém očištění vlhkou houbou se obklad očistí houbou suchou.



Po hrubém očištění suchou houbou se obklad dočistí flanelovým hadříkem.



název	spotřeba	číslo výrobku
weber.color comfort	0,33 kg/m ²	WCC+č. barvy

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

použití

Keramické podlahové a stěnové obklady, obklady z umělého kamene v interiérech a exteriérech, na terasy a balkony, v průmyslových halách, na vytápěné podkladní vrstvy atd., není vhodná u ploch, které se čistí tlakovým způsobem a při působení agresivních roztoků (soli, kyseliny atd.).

balení

Ve 2 a 5 kg plastových obalech a 20 kg papírových obalech.

skladování

24 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

► upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu.

Jednotnou barevnost spáry v ploše bezpečně zajistí jen výrobek shodné šarže a dostatečně vyzrálá lepicí malta.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

► bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

► likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!